

Delbare korrugerte rør

Delbare korrugerte rør med tilhørende delbare skapmuffer. Et fleksibelt "all-round" - rør for ettermontering der hvor vanlige rør ikke kommer til. Rørene er fremstilt av polypropylen (PP), dryppfritt ved brann og er "ikke brannspredende" i hht. V0 UL 94:B2.

Egenskap	Test - norm	Verdi	Enhet
Temperaturområde	-	-20 til +120	°C
Densitet	DIN 53 479	0,92 - 0,95	g/cm ³
Strekfasthet	DIN 53 455	20-45	N/mm ²
Bruddtøyning	DIN 53 455	>50	%
E-modul	DIN 53 457	700-1800	N/mm ²
Slagfasthet	DIN 53 453	uten brudd	mJ/mm ²
Lengdeutvidningskoeffisient	DIN 52 328	1	k-1•10-4
Brudd	DIN 53 453	3-40	mJ/mm ²
Varmeledningsevne	DIN 52 612	0,22-0,26	W/mK
Krypestrømsmotstand	DIN 53 480	KA3c	-
Isolasjonsmotstand	DIN 53 481	30	kV/mm



El-nummer	Type	Mål Ø (mm)		Forpakning m pr. bunt	Vekt g. pr. m	Farge	Bøye- radius
		Utv.	Innv.				
12 215 01	1	13,6	8,7	50	35	svart	70
12 215 02	2	18,5	12,5	50	61	svart	95
12 215 03	3	25,5	19,5	50	82	svart	130
12 215 04	4	31,0	24,2	50	118	svart	155
12 215 05	5	41,4	31,0	25	190	svart	205
12 215 96	6	54,0	42,7	25		svart	

Tilhørende delbare forskruninger (skapmuffer)				
12 215 06	1	Delbar forskruning for rørtype 1 (13,6/8,7)		svart
12 215 07	2	Delbar forskruning for rørtype 2 (18,5/12,5)		svart
12 215 08	3	Delbar forskruning for rørtype 3 (25,5/19,5)		svart
12 215 09	4	Delbar forskruning for rørtype 4 (31,0/24,2)		svart
12 215 10	5	Delbar forskruning for rørtype 5 (41,3/31,0)		svart
12 215 98	6	Delbar forskruning for rørtype 6 (54,0/42,7)		svart